

Gebruikswijze:

RC KALEI

(kalk mortel, 25kg) voor buiten of binnen

- Eerst ontmossen (met RC os) indien buitenmuren
- Vervolgens reinigen met water
- Diepe voegen herstellen. (indien nodig)
- Sterk zuigende ondergronden kunnen voorbehandeld worden met RC fond om de zuigkracht te verminderen (fixateur)
- Buitenmuur even voornatten (om snelle droging te verkomen)
- Op een zak van 25kg, 6 à 6.5 liter water toevoegen. Rendement +/- voor 5 à 6 m².
- Aanbrengen met blokborstel dik en lange natuurlijke haren (vb.Storch art. nr. s090610)
- 2 lagen is beter, indien moeilijke muren
- basisregel: de mortel is de BASIS voor de afwerking RC Calco.
- (Kleur van mortel eventueel aanpasbaar d.m.v. van pigment aan te brengen in het aanmaakwater vooraleer het poeder toe te voegen. In overleg!)
- Eventuele bescherming kan met RC 805 ECO hydrofuge, rendement 0.5 l/m² (siloxane watergedragen)

Gebruikswijze:

RC CALCO

(kalkverf, 20kg) Binnen-Buiten gebruik

- rechtstreeks aanbrengen op de RC Kalei (kalkmortel) ook tevens 2 lagen.
- 1ste laag maximaal 20% verdunnen.
- Tussen de eerst en tweede laag moet men minstens 1 dag wachten (zeer belangrijk).
- 2de laag onverdund ! (of maximale verdunning van 5 %.)
- Verwerking van de kalkverf met een blokborstel nooit een gevelrol of andere rol gebruiken!
- Rendement ligt ongeveer op +/- 0,4kg/m²
- Kan ook aangebracht worden op snelbouwstenen rechtstreeks (of voorbehandelen met een voorstrijkmiddel, RC Fond)
- Eventuele bescherming met RC 808 AG, vocht- en oliewerend impregneer met anti-graffiti-eigenschappen.

Verfrol: verbruik +/- 0,4kg/m²